



RENOGAL

Артикул № 3 47001

Санирующий раствор против плесени, водорослей и грибов

Свойства:

- альгицидный (от водорослей);
- фунгицидный (от грибов);
- дезинфицирующими (от бактерий);
- обладает длительным сроком воздействия

Области применения:

RENOGAL применяется для борьбы с плесневыми и дрожжевыми грибами, водорослями и бактериями.

Материал является важной составляющей при нанесении новых покрытий на биологически поражённых поверхностях.

Технические данные:

Основа:	водный раствор
Цвет:	бесцветный/голубоватый
Плотность:	ок. 1,06 г/см ³
Время высыхания:	не менее 24 часов
Температура при работе:	не ниже +1 °C
Расход:	в зависимости от степени поражённости 100 - 500 мл/м ²
Разбавление:	не требуется, материал поставляется готовым к применению
Очистка:	инструменты после работы промыть водой
Поставляемая упаковка:	10 л емкость 1 л емкость
Хранение:	36 месяцев, в прохладном месте, не допускать замораживания, в оригинальной закрытой упаковке, вскрытую упаковку использовать незамедлительно

Санация поражённых грибами или водорослями участков:

Заражённые грибами или водорослями минеральные (цементосвязующие) поверхности, поверхности из природного камня или пластика, а также окрашенные поверхности, обрабатывают материалом RENO GAL с помощью кисти или методом разбрызгивания.

В зависимости от атмосферных условий действие материала начинается через 24 - 72 часа.

В случае необходимости материал наносят повторно.

Биологически поражённые поверхности, на которые предполагается нанесение новых покрытий, обрабатывают материалом RENO GAL при нанесении системы VDW, декоративных штукатурок и красок.

В зависимости от степени поражённости поверхности применяют следующие методики нанесения материала:

Сильно поражённые поверхности:

- RENO GAL следует нанести кистью или разбрызгиванием, после чего оставить на несколько часов.
- Произвести очистку водой под высоким давлением.
- Снова нанести RENO GAL - не смывать.
- после высыхания нанести соответствующее покрытие.

Слабо поражённые поверхности:

- Произвести очистку обрабатываемой поверхности струей воды под высоким давлением.
- RENO GAL нанести кистью или разбрызгиванием - не смывать.
- После высыхания нанести соответствующее покрытие.

Просьба соблюдать требования действующего листа безопасности ЕС!